



FIX ALL CRYSTAL

Дата: 18/08/2021

Сторінки: 1 із 2

Технічні дані:

Основа	SMX Гібридний полімер®
Консистенція	Стабільна паста
Механізм твердіння	Волога полімеризація
Утворення поверхневої плівки*	Близько 10 хв. (при 20°C і відн. вологості 65%)
Швидкість твердіння*	2-3 мм на добу (при 20°C і відн. вологості 65%)
Твердість	38±5 (Шор А)
Пружне відновлення	> 75%
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від – 40°C до +90°C
Міцність на розрив	2,40 Н/мм ² (DIN 53504)
Модуль еластичності	0,8 Н/мм ² (DIN 53504)
Подовження до розриву	300% (DIN 53504)
Температура застосування	Від + 5°C до +35°C

* Ці параметри можуть відрізнятися в залежності від температури, вологості і типу поверхні.

Опис продукту:

Постійно еластичний ідеально прозорий універсальний клей-герметик з нейтральним отвердінням на основі SMX-полімера®.

Відмінна адгезія до різних будівельних матеріалів. Можна використовувати навіть на вологих поверхнях. Без запаху, не містить розчинників, стійкий до дії багатьох хімічних речовин - слабких кислот, лугів, розчинників і олів. Після затвердіння можна фарбувати - також водними фарбами. Стійкий до впливу атмосферних умов та ультрафіолетового випромінювання

Сфери застосування:

- Склеювання і заповнення швів (фуг) в панелях, порогах, підвіконнях, декоративних планках, ізоляційних плитах, корку, склі і мінеральної вати на поверхнях з дерева, ДСП, штукатурці, цеглі, металі і тп.
- Структурне склеювання у вібростійких конструкціях.
- Приклеювання дзеркал.
- Склеювання і герметизація натурального каменю (мармур, граніт і т.д.).
- Не можна використовувати для склеювання PE, PP, PTFE (Teflon®), бітумних матеріалів, а також міді та сплавів, що містять мідь, наприклад, бронзи та латуні.

Упаковка і колір:

Колір: прозорий безбарвний

Упаковка: тубик 80 мл, 125 мл; картридж 290 мл

Зберігання:

18 місяців у закритій упаковці в сухому та прохолодному місці при температурі +5°C до +25°C.

Ширина зазору:

Мінімальна ширина і глибина шва: 2 мм.

Рекомендації: ширина = глибина

Інструкція по застосуванню:

Вимоги до поверхонь: поверхні повинні бути знежирені, очищені від пилу і бруду. Пористі поверхні рекомендується покрити грунтом Primer 150.

У разі глибоких щілин використовувати ущільнювальний шнур.

Для отримання рівного шва і запобігання забруднення слід уздовж шва наклеїти малярську стрічку, яку видалити відразу після нанесення герметика.

Спосіб нанесення: за допомогою монтажного пістолета.

Температура застосування: від + 5 ° С до + 30 °

Вигладити фугу: мильним розчином до утворення плівки

Очищення: за допомогою уайт-спириту, серветок SWIPEX безпосередньо після нанесення, не чекаючи затвердіння.

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів та великої кількості різноманітних способів застосування, які перебувають поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному разі рекомендується провести попереднє випробування.



FIX ALL CRYSTAL

Дата: 18/08/2021

Сторінки: 2 із 2

Заходи безпеки

- Дотримуватися звичайних правил техніки безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою.
- У разі контакту зі шкірою негайно промити водою.
- Може викликати подразнення очей.
- Під час роботи добре провітрювати приміщення.
- Тримати подалі від дітей.

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів та великої кількості різноманітних способів застосування, які перебувають поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному разі рекомендується провести попереднє випробування.