


Технічні характеристики



FIBERGLASS 145

Найменування товару	Fiberglass 145 армуюча скловолокниста штукатурна сітка	
Розфасовка:	1 м*50пм=50м2/рулон	
Сфера використання:	при фасадних штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості	Методи обстеження	Характеристики:
Довжина	Дані, надані виробником	50 м (±1%)
Ширина	Дані, надані виробником	100 см (±1%)
Товщина	Дані, надані виробником	мін:0,47мм
Розмір вічок	Дані, надані виробником	5х5мм
Маса з покриттям	Дані, надані виробником	145 г/м2 (±12%)
Кількість волокна	Дані, надані виробником	20x2 / 20
Розривне навантаження уздовж/поперек	EN 13496	1500N/5см / 1800 N/5см
Розтягання уздовж/поперек	EN 13496	3% / 3%
Розривне навантаження після витримки уздовж/поперек	EN 13496	945 N/5см / 1600 N/5см
Розтягання після витримки уздовж/поперек	EN 13496	2,1 % / 2,1%

Правила зберігання:

Зберігати у сухих місцях, захищених від Уф- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від (-)10°C до (+)30°C.

Термін придатності:

При дотриманні всіх правил зберігання - більше ніж 5 років

Можливі небезпечні умови та правила застерігання:

Не шкідливе на здоров'я

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей

Продавець:

ТОВ "Мастерпласт Україна", Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б