

Калофер герметик для печей

Сторінки: 1 із 1

Технічні дані:

Основа	Силікат натрію
Консистенція	Стабільна паста
Система твердіння	Фізичне висихання
Щільність	1,65 г/см ³
Термостійкість	Максимум +1500°C

Опис продукту:

Герметик на основі силікату натрію, стійкий до впливу дуже високих температур (до 1500 ° C). Не містить шкідливого азбесту. Не кришиться і не тріскається після затвердіння.

Сфери застосування:

- герметизація швів і отворів в місцях, де виступають високі температури
- ущільнення навколо димарів, печей, камінів, котлів центрального опалювання тощо
- монтаж пічного устаткування, ремонт і консервація.

Колір і упаковка:

Кольори: чорний
Упаковка: картридж 310 мл

Зберігання:

1 рік в заводській упаковці в сухому та прохолодному місці.

Ширина зазору:

Мінімальна ширина і глибина: 5 мм
При ширині більшій ніж 15 мм просимо проконсультуватися з технічним відділом Соудал.

Інструкція із застосування:

- поверхні мають бути знежирені, очищені від пилу та бруду
- пористі поверхні легко змочити для поліпшення прилягання
- наносити за допомогою монтажного пістолета
- температура використання від +5°C до +30°
- повільне нагрівання герметика протягом 12 годин після нанесення запобігає утворенню бульбашок
- очищення водою відразу після використання

Заходи безпеки:

Дотримуватися звичайних правил безпеки:

- - уникати контакту зі шкірою
- - у разі контакту зі шкірою негайно промити водою
- - може викликати подразнення очей
- - під час роботи провітрювати приміщення
- - використовувати захисні рукавички
- - римати в місцях недоступних для дітей

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і різних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.